

Product features


hyCut 40 mm

(Additional Product)

Produktmerkmale

hyCut 40 mm

(Zusatzprodukt)



Characteristics:

- pronounced surface tackiness
- resistant against surfactants, water and caustic potash
- odorless
- very good aging resistance
- suitable for tubs and shower trays
- no shrinkage
- adhesive tensile strength
- permanently plastic
- high flexibility
- self-adhesive on the back
- carrier material: foam

ANSI EC1 Plus DIN 18534 conform / konform

Storage instructions:

We recommend observing the following storage and usage instructions:

- Avoid sunlight and UV rays
- Store in dry, frost-free and dust-free places
- Wind up the remaining rolls neatly and seal them in the box.
- The product should be processed within 12 months after delivery.

Hazard statements:

This product is no dangerous preparation according to Directive 1999/45/EC.

Produktmerkmale:

- ausgeprägte Oberflächenklebrigkeit
- beständig gegen Tenside, Wasser und Kalilaugen
- geruchsneutral
- sehr gute Alterungsbeständigkeit
- geeignet für Wannen und Duschtassen
- kein Schwund
- haftzugfest
- dauerplastisch
- hohe Flexibilität
- rückseitig selbstklebend
- Trägermaterial Schaum

Lagerungshinweise:

Wir empfehlen folgende Lagerungs- und Verwendungshinweise zu beachten:

- Sonnenlicht und UV-Strahlen vermeiden
- Trocken, frostfrei und staubfrei lagern
- Die Restrollen sauber aufwickeln und im Karton verschließen
- Das Produkt sollte bis spätestens 12 Monate nach Lieferung verarbeitet werden.

Gefahrenhinweise:

Dieses Produkt ist keine gefährliche Zubereitung im Sinne der Richtlinie 1999/45/EG.

Processing information:

Before installation, please read the installation instructions carefully. The surfaces must be dry, clean and free of grease and dust. Also, they must be free from plasticizers or non-stick coatings. Surfaces must be free from moisture and condensation. Porous surfaces must be stabilized. When applying and pressing on the sealing system, a high adhesive strength with a high initial tack is already achieved. The final adhesive strength is reached after approximately 24 hours. The best processing temperature lies between +10°C and +35°C. In case of pressure-sensitive bonding carried out at lower temperatures, the initial strength of the bond is reduced. It is important that the entire bonding surface is pressed on firmly, however please take care that the product will not be damaged. It must always be sealed according to DIN 18534. According to DIN 18534 the surface must be pretreated. Our primer spray must always be used for plaster and aerated concrete blocks. We recommend carrying out an adhesion test on the surface to be bounded before each installation.

Verarbeitungshinweise:

Vor der Montage bitte die Einbauanleitung beachten. Die Oberflächen müssen trocken, sauber, fett- und staubfrei sein. Des Weiteren frei von Weichmachern oder Antihafbeschichtungen. Oberflächen müssen frei von Feuchtigkeit bzw. Beschlag sein. Poröse Oberflächen müssen stabilisiert werden. Beim Aufbringen und Andrücken des Abdichtsystems wird bereits eine hohe Klebekraft mit hohem Anfangstack erzielt. Die Endklebekraft wird nach ca. 24 Stunden erreicht. Die günstigste Verarbeitungstemperatur liegt zwischen +10°C und +35°C. Bei Haftklebungen, die bei niedrigen Temperaturen durchgeführt werden, wird die Anfangsfestigkeit der Klebung reduziert. Wichtig dabei ist, dass die komplette Fläche fest angedrückt wird, es muss jedoch darauf geachtet werden, dass das Produkt nicht beschädigt wird. Es muss immer gemäß DIN 18534 normgerecht abgedichtet werden. Gemäß DIN 18534 muss die Oberfläche vorbehandelt sein. Bei Putz- und Gasbetonsteinen muss immer auf unser Primer Spray zurückgegriffen werden. Wir empfehlen vor jeder Montage einen Klebetest auf der zu verklebenden Oberfläche vorzunehmen.

Product description / Produktbeschreibung:

Examination / Prüfung	Standard / Norm	Value / Wert
Thickness / Dicke	-	1,3 mm
Width / Breite	-	40 mm
Carrier material / Trägermaterial	-	Foam / Schaum
Adhesive strength to tube edge / Klebekraft zum Wannenrand	DIN EN ISO 29862	-
Adhesive strength to the wall / Klebekraft zur Wand	DIN EN ISO 29862	-
Sound protection / Schallschutz	-	No / Nein
Cut protection / Schnitenschutz	-	Yes/ Ja
Capillary protection / Kapillarschutz	-	No / Nein

The information in our data sheet are given to the best of our knowledge, based on the results of practical experience and tests carried out. However, they are non-binding and do not constitute an assurance of properties in the sense of BGH jurisdiction. Due to the versatile application possibilities of our products, we recommend a thorough suitability test of the product on original materials before it is released for production. Our application technology department will be happy to advise you on this. All our products are subjected to strict quality control.

Die Angaben in unserem Datenblatt geben wir nach bestem Wissen, aus den Ergebnissen der Praxis und durchgeführten Versuchen an. Jedoch sind Sie unverbindlich und sind keine Eigenschaftszusicherungen im Sinne der BGH-Rechtsprechung. Wir empfehlen, aufgrund der vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten unserer Produkte, vor jedem Gebrauch eine gründliche Eignungsprüfung des Produktes an Originalmaterialien durchzuführen, bevor es für die Produktion freigegeben wird. Dabei steht Ihnen unsere Anwendungstechnik gerne beratend zur Seite. Alle unsere Erzeugnisse werden einer strengen Qualitätskontrolle unterzogen.